



## Besa Glass / MS blanke lak

<b><u>Type</u></b>	2 componenten acryl polyurethaan blanke lak
<b><u>Toepassing</u></b>	Besa Glass/MS is een 2 componenten blanke lak op basis van Medium Solid en wordt gebruikt als toplaag over basislakken in 2- en 3-laag systemen.
<b><u>Eigenschappen</u></b>	Is een hoogwaardige en gemakkelijk te verwerken blanke lak. Heeft een goede lakstand, een zeer strak oppervlak en een snelle doorharding.
<b><u>Specificaties:</u></b>	
S.g. bij 20°C	0,98 ± 0.02
Viscositeit bij 20°C	35 sec. ± 3 Ford nr. 4
Vos gehalte:	546 gr / liter
<b><u>Vaste stofgehalte</u></b>	46% ± 2 gewicht (met verharder) 40% ± 2 volume (met verharder)
<b><u>Kleur</u></b>	transparant
<b><u>Oppervlakte behandeling</u></b>	Wordt rechtstreeks op de basecoat aangebracht, na circa 30 minuten.
<b><u>Verharder</u></b>	E224 verhouding 2:1
<b><u>Potlife</u></b>	3 uur
<b><u>Viscositeit</u></b>	17-19 sec. Ford nr. 4
<b><u>Verdunner</u></b>	Urkisol 8229 5-8% vol. t.o.v. de mix.
<b><u>Laagdikte</u></b>	50-60MU
<b><u>Uitdamptijd</u></b>	10-15 min.
<b><u>Droogtijd</u></b>	Stofdroog: 30 minuten Hanteerbaar: 3-4 uur Droog 70°C: 30 min. Doorharding: 24 uur