



## Besa Nato 6713

**Type:** 2-komponenten Acryl PU-lak.

Besa-Nato hecht direct op staal, RVS, aluminium, glas, abs-plastics, PC, MA, GRP, keramiek en Pur. Heeft een goede chemische bestendigheid en vergeelt niet.

**Oppervlaktebehandeling:**

Het oppervlakte moet roestvrij, vetvrij en stofvrij zijn.  
Indien gegalvaniseerd: wanneer het oud is ook borstelen en ontvetten.

**Aanbeveling:**

**Na het aanmaken van het produkt 15 minuten laten staan voor gebruik.**

**Eigenschappen:**

S.g. bij 20°C:	1,00 - 1,25
Lever viscositeit:	70-95 KU (stormer) bij 20°C.
Vaste stofgehalte:	52-60% gewicht; 45-48% volume, gemengd met verharder.
V.O.C.	minder dan 485 gr/ltr, gemengd met verharder.
Kleur:	Urki / Besa Systeem
Type:	Alphatisch Acryl Polyurethaan
Verharder:	e224 2:1
Potlife:	> 3 uur
Verdunner:	urkisol 8229 of 900/p, 15-20% Bij heel warm weer: urkisol 3700: 15-20%
Viscositeit:	20-22 sec.ford 4
Laagdikte:	40-50 my
2°-laag:	na 18 uur
Uitdamptijd:	10-15 minuten bij 60°C
Droogtijd:	20 minuten bij infrarood, anders 4-5 uur
Theor.rendement:	10-11 m <sup>2</sup> / ltr bij 45my
Glans:	95-100%