



## Besa Pol 6726

<b><u>Type</u></b>	Hoogglans Urethaanlak alkyd
<b><u>Toepassing</u></b>	Aanbevolen voor de bescherming en decoratie van metalen en houten oppervlakten voor zowel binnen als buiten. Makkelijk aan te brengen met kwast of roller, zonder druppels. Hard glanzend en elastisch oppervlak. Heeft een goede weerstand tegen alle weersomstandigheden.
<b><u>Eigenschappen</u></b>	
S.g.	0.96-1.22
Leerviscositeit	80-85KU (stormer)
Vos gehalte:	437 gram / liter
<b><u>Vaste stofgehalte</u></b>	53-65% gewicht 45-49% volume
<b><u>Oppervlakte behandeling</u></b>	
Staal en ijzer	Grondig ontroesten en ontvetten en een of twee lagen F616 of F809 zinkfosfaatprimer.
Hout	Gronden met F119 synthetische vuller. Schuren voor het lakken.
<b><u>Verdunner</u></b>	Kwast/borstel 5-10% met Urkisol 140 Luchtspuit 30-40% met Urkisol 170 Voor een visc. Van 20-25 seconden Ford 4
<b><u>Laagdikte</u></b>	30-40mu
<b><u>2<sup>e</sup>-laag</u></b>	na 24 uur
<b><u>Droogtijd</u></b>	Stofdroog 1 uur Greepvast 5 uur
<b><u>Theoretisch rendement</u></b>	13-14m <sup>2</sup> /ltr (35mu)
<b><u>Glans</u></b>	90-95%