



Besa Pol / Sat 6727

| | |
|---------------------------------------|---|
| <u>Type</u> | Satijnlans Urethaanlak alkyd |
| <u>Toepassing</u> | Wordt toegepast voor de bescherming en decoratie van metalen of houten oppervlakten zoals meubels, deuren, ramen en hekwerk. Makkelijk aan te brengen met kwast of roller enz. Geeft een harde elastische laag. |
| <u>Eigenschappen</u> | |
| S.g. | 1.00-1.26 |
| Leverviscositeit | 85-95KU (stomer) |
| Vos gehalte: | 440 gram / liter |
| <u>Vaste stofgehalte</u> | 55-66% gewicht 43,5-47,5% volume |
| <u>Oppervlakte behandeling</u> | |
| Staal | Grondig ontvetten en ontroesten. Een of twee lagen F616 of F809. Primer aanbrengen. |
| Hout | Gronden met F119 synthetische vuller. Schuren voor het aflakken. |
| <u>Verdunner</u> | |
| Kwast/borstel | 5 - 10% met Urkisol 140 |
| Luchtspuit | 30-35% met Urkisol 170 |
| <u>Laagdikte</u> | 30-40mu |
| <u>2^e-laag</u> | na 24 uur |
| <u>Droogtijd</u> | Stofdroog 1 uur Greepvast 5 uur |
| <u>Theoretisch rendement</u> | 12,5-13,5m ² /ltr (35mu) |
| Glans | 20-40% |