



F 383/2 Wash Primer

<u>Type</u>	Gemodificeerd Polivinylnyl Butyraalhars
<u>Toepassing</u>	Wordt gebruikt voor de tijdelijke bescherming van met gezandstraald staal en geeft een uitstekende hechting op vele soorten blank metaal, zoals staal, aluminium, zink of verzinkt staal. Is sneldrogend en eenvoudig overlakbaar.
<u>Eigenschappen</u>	
S.g.	0.95 ± 0.05
Leverviscositeit	120-140 sec. Ford cup 4
Vos- gehalte	736 gram / liter
<u>Vaste stofgehalte</u>	17% ± 2 gewicht gemengd met verharder 9% ± 1 volume gemengd met verharder
<u>Kleur</u>	geel
<u>Oppervlakte behandeling</u>	Het oppervlak moet droog en geheel vrij zijn van roest, vet en vuil. Is overlakbaar met Urki Nato, Urki Pur en Urki Pox.
<u>Verharder</u>	E96 1:1
<u>Verdunner</u>	Urkisol 300: 2%
<u>Viscositeit</u>	13-15sec. Ford cup 4
<u>Aanbevolen laagdikte</u>	3-5mu
<u>Overlakbaar:</u>	na 30 minuten
<u>Potlife</u>	24 uur
<u>Droogtijd</u>	Stofvrij 5 minuten Greepvast 10 minuten
<u>Theoretisch rendement</u>	20-25m ² /ltr (4 mu)
<u>Glans</u>	mat