



Urki Lac 6301

<u>Type</u>	Nitrolak hoogglans
<u>Toepassing</u>	Meubels, hout, industriële apparatuur Sneldrogend, hoogvullend en kleurvast.
<u>Eigenschappen</u>	
S.g.	Bij 20°C 1.00-1.20
Viscositeit	70-75KU (storm)
Vaste stofgehalte	40-50% gewicht 31-35% volume
Type	nitro synthetisch
VOS-gehalte	585 gr/ltr
<u>Oppervlakte behandeling</u>	
Staal	F714 shop primer
Hout	F580 of F915/2
	Een of twee keer, afhankelijk van de oppervlakteconditie.
<u>Verdunner</u>	
Luchtspuit	65-75% vol. Urkisol 500 Voor een visc. van 20-25 seconden
<u>Laagdikte</u>	30-40 mu
<u>2^e – laag</u>	na 24 uur
<u>Droogtijd</u>	Stofdroog 10 minuten Greepvast 30 minuten
<u>Theoretisch rendement</u>	8-10m ² /ltr (35mu)
<u>Glans</u>	75-85%
<u>2^e laag</u>	24 uur