



URKI LAC/SAT 6302

Type

Nitrolak zijdeglans/mat

Toepassing

Meubels, hout, industriële apparatuur
Sneldrogend, hoogvullend en elastisch

Eigenschappen

S.g.
Viscositeit
Vaste stofgehalte

Bij 20°C 1.03-1.20
90-95KU (stormer)
41-51% gewicht
30-32% volume
nitro synthetisch
589 gr / ltr

Type
VOS-gehalte

Oppervlakte behandeling

Staal

F714 shopprimer

Verdunner

Luchtspuit

75-85% vol. Urkisol 500
Voor een visc. Van 20-25 seconden Ford 4.

Laagdikte

2^e-laag:

20-30 mu
na 24 uur

Droogtijd

Stofdroog	10 minuten
Greepvast	30 minuten

Theoretisch rendement

12-13 m² /ltr, bij 25mu

Glans

15-20%