



Urki nato / sat 6743

<u>Type</u>	Polyurethaanlak zijdeglans
<u>Toepassing</u>	Machines, industriële objecten, bouwwerken, tanks, meubels. Uitstekende hechting en elasticiteit, krasvast. Bestand tegen chemicaliën en extreme weersomstandigheden.
<u>Eigenschappen</u>	
S.g.	1.10-1.40, 1.08-1.32 gemengd met verharder
Viscositeit	100-120 sec. Ford nr. 4
Vos gehalte	473 gr / ltr
<u>Vaste stofgehalte</u>	58-66% gewicht, 46-50% volume met verharder E277 55-64% gewicht, 44-48% volume met verharder E225
<u>Oppervlakte behandeling</u>	Staal ontroesten en ontvetten. Primer gebruiken.
<u>Aanbeveling:</u>	Laat het gemengde product 15 minuten staan voor gebruik.
<u>Verharder</u>	E277 3:1 binnen E225 3:1 buiten
<u>Verdunner</u> luchtspuit	15-20% Urkisol 900/P voor een viscositeit van 20-22 sec. 's-Zomers Urkisol 8229 (trager)
<u>Laagdikte</u>	35-45mu
<u>2^e-laag:</u>	na 12 uur
<u>Droogtijd</u>	
Stofdroog	30 minuten
Greepvast	2-3 uur bij verharder E277, 3-4 uur bij E225
<u>Potlife</u>	5 uur
<u>Theoretische rendement</u>	11-12m ² /ltr (40mu)
<u>Glans</u>	E277 50-60% E225 25-40%
<u>Uitgehard</u>	18 uur