



Urki Silver

Type

2k aluminium polyesterplamuur.
Polyester peroxide.

Toepassing

Urki Silver, met aluminium metallic pigment, is gericht op het vullen van deuken, gaten, perforaties of krassen in metalen delen. Ontwikkeld voor de autoschade en transportbranche. Makkelijk aan te brengen en te schuren, hoogvullend.

Gebruiksaanwijzing:

Staal: Ontroesten en ontvetten. Voorschuren.
Na gronding te overlakken met pu en epoxy.

Fysische eigenschappen

S.g. bij 20°C

1,84 ± 0,01.

Vaste stofgehalte:

85 % gewicht

Kleur

Aluminium

Mengverhouding

2-3% verharder E39.
Overdoseren kan leiden tot vlekken in de aflak (doorbloeden).

V.O.C.:

260 gr / ltr, gemengd met verharder

Potlife

7-8 minuten.

Aanbrengen

Met plamuurmessen of rubbers.

Laagdikte

1000-3000MU.

Droogtijd:

30 minuten, bij 20°C
5 minuten bij infrarood droging.

2e laag:

na 1-2 uur.